



## PRODUTO

Adesivo Epóxi Pastoso Bicomposto

## CÓDIGO

TEL-5904

## PESO

1,00 kg

## DESCRITIVO TÉCNICO

Adesivo estrutural de consistência fluída, à base de resina epóxi isenta de solvente, de média viscosidade e pega normal. Cor cinza e consistência fluída. Tempo máximo de manuseio de 1 a 2 horas. Tempo de cura: Inicial 3 a 5 horas, Total 7 dias.

Resistência de arrancamento: 3,4 MPa

Resistência a compressão: Após 24h: 40MPa ; Após 7 dias: 60MPa.

### EMBALAGEM

Conjunto: 1 kg (A+B) Comp. A (base): 810 g Comp. B (endurecedor): 190 g

## UTILIZAÇÃO

A superfície deverá estar limpa e seca, isenta de óleo, graxa, ferrugem e outros contaminantes e apresentar porosidade para a aplicação do produto. Homogeneizar os componentes A e B individualmente, de modo a evitar quaisquer sedimentações. Despejar todo o conteúdo do componente B (endurecedor) no componente A (base) e misturá-los energeticamente durante 3 minutos no mínimo, até a obtenção de uma cor cinza uniforme. Aplicar uma camada de aproximadamente 2 mm, com pincel, trincha ou espátula, observando que toda a área seja completamente recoberta e que o produto esteja penetrando bem nos poros. O produto não deve ser aplicado em temperaturas abaixo de 5°C e sobre pinturas existentes. Após a secagem, a remoção só é possível de forma mecânica.